



**DALLES DE FRANCE**  
L'ART DE LA PIERRE

# DALL'COLLE

## Pose de dallage et margelles de piscines

Produit de pose

- **Domaine d'emploi :**
  - Sols intérieurs et extérieurs
  - Dalle et chape sur isolant ou couche de désolidarisation
  - Plancher béton
  - Rénovation en sol intérieur : sur ancien carrelage, sur anciennes dalles semi-flexibles et même en cas de résidus de colle avec une couche primaire adaptée.
  
- **Etat des supports :**

Etat de surface sain, propre, résistant, exempt de poussières, de porosité et ne ressuant pas l'humidité.
  
- **Mise en œuvre :**

Température de mise en œuvre comprise entre +5 C et +35 C.  
Gâcher jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène : 5,25 à 6,25 L d'eau environ par sac de 25 kg.  
Laisser reposer 5 minutes et rebattre avant emploi.  
Etaler le Dall'colle en couche régulière sur le support (rattrapage ponctuel du support la veille jusqu'à 20 mm).  
Régulariser l'épaisseur à l'aide du peigne adapté suivant le format. Appuyer fortement le carreau dans la colle jusqu'à écrasement des sillons frais dans la limite du temps ouvert.  
Utiliser le peigne U9 pour les formats < 30x30 et le peigne E10 pour les formats > 30x30 en double encollage.
  
- **Consommation minimale : en kg par m<sup>2</sup>**
  - Peigne U9 9x9x9 cm :
    - Simple encollage : 4,5 kg
    - Double encollage : 6 kg
  
  - Peigne E10 8x10x20 cm :
    - Simple encollage : 6 kg
    - Double encollage : 7 kg

Pour un tour de bassin standard (8 x 4 mètres), prévoir 3 sacs de 25 kg.  
Pour le dallage, prévoir 1 sac de 25 kg pour 4,20 m<sup>2</sup>.



**Réalisation des joints le lendemain de la pose.**

> Existe en blanc ou gris.

**Si vous souhaitez plus d'information sur ce produit, contactez notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à [contact@dallesdefrance.com](mailto:contact@dallesdefrance.com)**

