



DALLES DE FRANCE
L'ART DE LA PIERRE

DALL'JOINT

Réalisation des joints de dalles et margelles de piscines

Produit de pose

- **Domaine d'emploi :**
 - Murs et sols, intérieurs et extérieurs.
 - Particulièrement adapté pour le jointoiment de dalles et margelles reconstituées ciment en
 - plages et abords de piscines.
- **Préparation :**
 - Effectuer le jointoiment 24 heures minimum après pose sur ciment colle ou 8 jours après pose sur mortier.
 - Support : sec et exempt de tout matériau résiduel (colle, ciment).
 - Dosage en eau : de 4 à 4,5 litres par sac de 25 kg.
 - Gâchage : malaxage mécanique jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.
 - Laisser reposer 10 minutes avant emploi.
- **Mise en œuvre :**

IMPORTANT : NE PAS ETALER LE JOINT SUR LA TOTALITE DU DALLAGE (PROCEDE PAR BARBOTINE INTERDIT)

 - Température d'utilisation : entre 5 C et 35 C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des dalles ou margelles chaudes.
 - Application : garnir les joints à la truelle « langue de chat » ou poche à douille, laisser tirer quelques minutes. Couper les surplus de mortier joint à l'aide d'une truelle. Lisser le joint à l'aide d'une éponge humide ou d'un fer à lisser avant durcissement (ne pas utiliser d'acide chlorhydrique).
- **Consommation moyenne constatée :**
 - 1 sac de 25 kg pour 10 m² de dallage épaisseur 2,5 cm.
 - 1 sac de 25 kg pour 50 à 60 margelles.
- **Délais :**
 - Utilisation du mélange : 1 heure à 20 C
 - Durcissement : 12 heures à 20 C
 - Circulation : 24 heures à 20 C
- **Conservation :**
 - 1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Existe dans tous les coloris de nos produits :
Beige Rosé, Blanc Cassé, Jaune Sable, Gris et Bois Naturel.

Si vous souhaitez plus d'information sur ce produit, contactez notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à contact@dallesdefrance.com

